

# REDOCRYL HS 100 Klarlack

### BESCHREIBUNG

#### Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiger 2K-Acryl Klarlack für die Ganz- und Teillackierung bei der Autoreparaturlackierung.

#### Eigenschaften

Leicht zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung, schnelle Trocknung und Polierbarkeit. Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.

### DESCRIPTION

#### Product Description











Solvent-borne 2-pack acrylic clear coat for automotive refinishing.

#### Properties

Simple to apply, excellent gloss stability, fast drying and polishing. Excellent resistance against weathering and environmental impacts.

### TECHNISCHE DATEN

### TECHNICAL DATA

	<b>Festkörper / Ergiebigkeit</b> <b>Solids / Coverage</b>	9 - 8 m <sup>2</sup> /l
	<b>Mischungsverhältnis</b> <b>Mixing ratio</b>	2 : 1 nach Volumen / by volume
	<b>Härter</b> <b>Hardener</b>	REDOCRYL Härter 210 REDOCRYL Hardener
	<b>Verdünnung</b> <b>Thinner</b>	REDOCRYL Verdünnung 60 10 - 15 % REDOCRYL Thinner 60
	<b>Verarbeitungsviskosität</b> <b>Viscosity for application</b>	18 – 20 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 1 - 6 h
	<b>Applikation</b> <b>Application</b>	Fließbecherpistole Düse – Nozzle 1,2 - 1,3 mm, Conventional gun Druck – Pressure 2 – 2,5 bar
	<b>Spritzgänge</b> <b>Spray Runs</b>	2 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 40 - 60 µm Eine geschlossene Klebeschicht und eine Verlauffschicht. Spray one closed coat for adhesion and one coat evenly!
	<b>Ablüftzeiten</b> <b>Flash Off Times</b>	5 - 10 Minuten zwischen den Spritzgängen / between coats 10 - 15 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven
	<b>Trocknung</b> <b>Drying Times</b>	20°C → 10 - 12 h 60°C → 30 min IR kurzwellig /short wave → 8 min IR mittelwellig / medium wave → 10 – 15 min
	<b>Lagerung</b> <b>Storage</b>	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C

### SONSTIGE HINWEISE

#### Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

### ADDITIONAL INFORMATION

#### Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

## REDOCRYL HS 100 Klarlack

---

**Rechtshinweise**

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com) aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigegeben durch/ Approved by: LanM

**Legal Notes**

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com) in the actual version.